



德国亚地斯

ARDEX SA 30

室内防霉密封胶

优异的防霉和耐黄变性能

免底涂剂施工，无异味无毒害

永久弹性抗拉压，粘接强韧不易开裂

固化后的表面适用多种建筑涂料

环保配方



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路 481 号
桂中国 2 号楼 401 室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

ARDEX SA 30

室内防霉密封胶

产品说明

ARDEX SA 30室内防霉密封胶是一款适合室内建筑装修使用的单组份、湿气固化型MS密封胶，具有优异的抗霉菌性能，固化后为中高模量的弹性体，可以免底涂粘接石材、金属、玻璃、陶瓷等大多数建筑材料，满足多种室内场景的粘接和密封需要。

适用范围

室内建筑装修的施工及维护

- 厨房、卫生间等区域(干区)的防水密封和修饰
- 门窗、橱柜的框架与墙体间的接缝密封
- 墙面涂装前的打底填缝

准备

基层需坚固、干燥无污染，无脱模剂、养护薄膜和疏水剂等。

如存在油污则必须以适当方式清除后方可进行后续施工，如存在松动颗粒和灰尘需彻底清除，必要时涂刷底涂剂。避免在潮湿环境下使用，以免影响材料长期性能。

施工

将本品一侧切开后装载到专用胶枪中，并在合适位置切开胶头，然后将材料均匀地挤出施布于所需的位置。

选用合适的形状刮胶板对表面收抹光滑。

材料颜色

本品标准色为白色和半透明。

包装

每支 300ml，硬管装。

每箱 25 支，纸箱封装。

储存和有效期

必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，本品有18个月的储存期。

技术参数 (23°C, 50%RH 环境中 168 小时)

粘度	约 400-700 Pa·s
密度	约 1.0-1.5 kg/L
固化速度	约 2-3 mm/24h
硬度 (Shore A)	约 35-42
拉伸强度	约 1.4-2.0 MPa
断裂伸长率	约 300-400 %
工作温度 (固化后)	-30~+90° C

安全须知

请避免本品直接接触皮肤，根据需要佩戴手套等防护装备。

如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗，并就近就医。

如误饮误食后请大量喝水然后呕吐，并就近就医。

请将本品放置于儿童无法触及的安全位置。

更多信息，请参见材料安全手册 (MSDS)。