



德国亚地斯

PD TWO-PART FLEXIBLE WATER PROOF SLURRY TDS

PD 德优双组份柔性防水灰浆

产品说明书



德优·德标工程
PREMIUM DECORATION

PD TWO-PART FLEXIBLE WATERPROOF SLURRY

PD 德优双组份柔性防水灰浆

产品描述:

PD 德优双组份柔性防水灰浆是一种双组份（粉剂+乳液）高分子聚合物水泥基防水浆料。

产品特点:

- ✓ 柔性配方，覆盖细微裂纹
- ✓ 特效悬浮技术，涂刷超顺滑
- ✓ 涂膜厚度均匀，防水超持久
- ✓ 水性配方，健康环保

适用范围:

适用于室内长期潮湿部位，如：浴室、阳台、厨房等场所。

基面处理:

基层必须干燥、清洁，无油污、腻子、浮浆层等有碍粘结的物质，浆层等有碍粘结的物质，基层无尖锐突出物（如：钉子、石子等）。地面需有足够的泄水坡度，并导向出水口。可涂刷在潮湿基层，但不得有明水或流动的水。

新铺设的水泥砂浆基层至少养护 14 天，新浇筑的混凝土基层需养护 28 天。

基面吸水率大或高温天气下，推荐将基面用清水湿润，但是基面表面不得有明水。

施工:

将粉剂倒入乳液中，均匀搅拌成均匀无结块的浆体，静置 3 分钟-5 分钟后再搅拌一次，推荐使用电动搅拌器。用平板刮板或短毛滚筒将本品按水平方向均匀涂敷一遍，确保本品完全覆盖基材。待第一涂至少 4 小时后（视温湿度及通风状况，干固时间可能延长或缩短），以同样方法按垂直方向滚涂第二遍。第二涂干固后需要养护 3 天，方可进行后续施工，如闭水试验、贴砖等。

施工环境:

施工温度应在 10℃-35℃间。当环境相对湿度大于 85%时不宜施工。

参考用量:

干膜厚度 1mm 时，每平方米用量约为 1.5-2kg/m²（因基材和施工方法而异）。为保证防水效果，推荐防水层干膜厚度 1.2-1.5mm。

颜色&包装:

蓝色 20kg/桶。

绿色 18kg/桶

储存期:

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免冷冻。

注意事项:

1. 严禁掺水或加水泥等导致原有比例改变
2. 施工温度范围：5℃-35℃为宜
3. 混合后的材料静置时间若超过 30 分钟，应再次搅拌以防止沉淀
4. 本品含有水泥，操作时应正确佩戴个人防护用品

安全施工须知:

- 避免产品粉尘吸入
- 避免眼睛和皮肤接触产品
- 使用时穿戴合适的防护装备
- 如接触到眼睛，皮肤，应立即用清水冲洗；如有不适，请立即就医
- 禁止儿童接触

技术参数:

本品可满足中国行业标准 JC/T2090-2011

免责声明:

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。

（以下空白）